

Yeso proyección aligerado con perlita Rubí



Fecha revisión: 11/2022



DESCRIPCIÓN (B4) YPM/A

Yeso de proyección mecánica monocapa aligerado con perlita. Indicado para el guarnecido de paramentos interiores con rapidez y comodidad. Proporciona una alta dureza y un óptimo comportamiento mecánico, así como excelentes propiedades térmicas y acústicas. Destaca su buen comportamiento frente al fuego y su alto rendimiento.



LUGAR DE FABRICACIÓN Y EMBALAJE

Beuda (Girona)	B	Sacos 25 kg / Pallet 48 sacos. Sacos 17 kg / Pallet 72 sacos. También disponible a granel.
Mañeru (Pamplona)	M	
Martos (Jaén)	J	
Valdemoro (Madrid)	V	

MODO DE EMPLEO

a) Preparación del soporte:

Los soportes deben estar libres de polvo y limpios de partículas adheridas, asperezas, manchas de aceite y residuos de productos desencofrantes. Si el soporte es absorbente es recomendable humedecerlo previamente con agua o aplicar una imprimación reguladora si la absorción es muy alta.

Los soportes lisos deberán tratarse para crear cierta rugosidad que favorezca la adherencia o emplear un puente de adherencia.

b) Aplicación:

Alimentar la máquina con el producto en polvo de forma manual (sacos) o automática (silos). Regular el caudal de agua para obtener una masa homogénea y fácil de trabajar. La elección de la camisa de la máquina dependerá del usuario. Se recomienda emplear camisas de bajo rendimiento.

Iniciar el proceso de proyección y alisado. Esta forma de trabajo permite la aplicación del yeso de forma continua en varios paramentos. El producto proyectado debe ser alisado con una regla de aluminio hasta obtener una superficie regular y casi plana.

A continuación se "corta" la superficie con la regla para aplanarla completamente.

El proceso de guarnecido se termina eliminando las rebabas e imperfecciones mediante los procesos de raspado o fratasado.

Para dejar la superficie completamente acabada, lisa y fina, se procederá a enlucirla con varias manos del Yeso Fino de Acabados Algiss Amatista, Amatista Extra o Amatista Plus. Para ejecutar este enlucido es imprescindible que el yeso del guarnecido se encuentre aún húmedo, aunque con un estado de fraguado suficiente como para no levantarlo con la herramienta al trabajar sobre él (recomendado 4 h. desde su aplicación, hasta un máximo de 1 día). También es posible realizar el proceso de acabado mediante técnicas de fratasado, con la propia crema del yeso.

VENTAJAS

- Alto rendimiento. Elevada productividad.
- Muy buena trabajabilidad.
- Buen comportamiento frente al fuego.
- Buenas propiedades térmicas y acústicas.
- Diversos ensayos acústicos están disponibles bajo solicitud.

PRECAUCIONES

El espesor aplicado oscilará entre 1,2 cm. y 2 cm. La aplicación en espesores superiores a 2 cm. puede provocar la aparición de patologías de diversa naturaleza en las obras.

La aplicación directa del producto sobre una capa de yeso ya fraguada genera problemas de adherencia conocidos como bicapa, por ello siempre deben evitarse este tipo de prácticas.

La temperatura ambiente recomendada para su aplicación debe estar comprendida entre 5°C y 40°C. Asimismo es recomendable una adecuada ventilación en el lugar de aplicación para evitar un exceso de humedad. Las superficies recién aplicadas no deben recibir humedad por efecto de la lluvia.

Temperaturas muy altas pueden provocar problemas de adherencia por una rápida evaporación del agua.

Es un producto para interiores, por lo que en obra nueva es necesario contar con los cerramientos exteriores, la cubierta y al menos tres forjados sobre la planta a revestir. Deben haberse recibido los cercos de las ventanas y puertas y protegido los objetos metálicos.

Para obtener información detallada sobre su seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

ACABADOS Y DECORACIÓN

Al aplicar una pintura u otra técnica de decoración es necesario asegurarse de que el yeso aplicado está completamente seco y se recomienda que la superficie esté limpia y libre de polvo.

Se deben seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante del material que se emplee como decoración.

Como norma general se debe aplicar una imprimación antes de pintar, texturizar o empapelar, de forma que se iguale la capacidad de absorción de toda la superficie. Siga las instrucciones del fabricante para su aplicación.

Pinturas poco transpirables pueden afectar negativamente a las propiedades higrométricas del yeso.

ALMACENAMIENTO

Almacenar los sacos en un lugar seco y cubierto, protegido de las heladas y la exposición directa al sol. Mantenerlos elevados del suelo para protegerles de la humedad.

Humedad, frío o calor intensos aceleran su envejecimiento y alteran sus propiedades llegando incluso a hacer inservible el producto

El recubrimiento plástico de los pallets preservan el producto de la humedad por lo que se recomienda mantenerlo incluso una vez abierto el pallet de forma que proteja a los sacos que no tengan un uso inmediato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Fábrica	Beuda	Mañeru	Martos	Valdemoro	Unidad de medida
Proyección y paso de regla	70 - 80	65 - 70	70 - 80	65 - 70	Minutos
Cortado	30 - 40	25 - 35	25 - 45	25 - 40	Minutos
Repasos y acabado*	95 - 100	75 - 95	85 - 115	75 - 100	Minutos
Final Fraguado**	3h 15' - 3h 40'	2h 45' - 3h 20'	3h 00' - 4h 00'	2h 45' - 3h 30'	Horas / min
Rendimiento***	8,30	8,50	9,35	8,65	Kg/m ² por cm de espesor
Reacción al fuego	A1	A1	A1	A1	Euroclase
Dureza media	>70	>70	>70	>70	Uds. shore C

* Los tiempos de utilización pueden variar en función de diferentes factores como la relación agua/yeso, temperatura, pH del agua o tipo de soporte sobre el que se aplica.

** Tiempo de fraguado en soporte desde el proyectado

*** Rendimientos obtenidos en condiciones de laboratorio. Pueden diferir del rendimiento real en obra

EVOLUCIÓN MEDIA DE FRAGUADO



	PROYECCIÓN Y REGLADO	CORTADO	REPASO Y ACABADO
Beuda	1h 15'	1h 45'	3h 45'
Mañeru	1h 15'	1h 50'	4h 00'
Martos	1h 05'	1h 35'	3h 20'
Valdemoro	1h 10'	1h 40'	3h 30'

Oficinas Centrales y fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Yeso Laminado, Perfiles y Pastas

El presente documento describe las características de los materiales Algíss® sus recomendaciones de montaje, actualizadas a la fecha de edición. Estos datos pueden variar en función de los cambios de diseño de los productos y normativas vigentes.

Estas características no deben ser transferidas a otros productos y sistemas fuera de la gama Algíss®. Este documento no tiene carácter contractual. Datos válidos salvo error tipográfico o de transcripción. Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modificaciones. Algíss® es una marca registrada de PLADUR GYPSUM S.A.U.

Servicio de Atención al Cliente

910 880 899

consultas@pladur.com

 **pladur.com**
corporativo.pladur.com

